

ООО «ТАИФ-Смазочные Материалы»  
ИНН: 1655428423, КПП: 165501001  
ОГРН: 1191690098148

Р/С №40702810600090011920  
В ООО Банк «Аверс», БИК 049205774  
К/С 30101810500000000774

Юридический адрес:  
420012, г. Казань, ул. Шапова,  
дом 27, офис 307

Tel: 8 800 551 8843  
e-mail: sm@taif-sm.ru

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 332**  
Масло моторное VIVACE 10W-40  
СТО 42490024-024-2020

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.3Э01.В.01959/20 действительна с 13.10.2020 по 12.10.2023

Код ОКПД 2	19.20.29.110
Дата изготовления	24.04.2022г.
Номер партии	22702303
Дата отбора пробы	27.04.2022г.
НД по отбору пробы	ГОСТ 2517-2012
Место отбора:	4 л.
Дата проведения испытаний	27.04.2022г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Норма по НД	Факт. значение	Метод испытания
1	Внешний вид	-	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость	Визуально
2	Вязкость кинематическая при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с	13,2– 15,2	13,97	ГОСТ 33 или ASTM D 445, ISO 3104
3	Вязкость кинематическая при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	Не нормируется, определение обязательно	92,39	ГОСТ 33 или ASTM D 445, ISO 3104
4	Индекс вязкости, не менее	-	140	155	ГОСТ 25371 или ASTM D 2270
5	Щелочное число, не менее	мг КОН/г	10	10,1	ГОСТ 11362, ASTM D664
6	Вязкость динамическая (CCS) при минус 25 °С, не более	сП	7 000	4 312	ASTM D 5293
7	Температура застывания, не выше	°С	Минус 32	Минус 53	ASTM D 6749 корреляция с ГОСТ 20287, ASTM D 97
8	Содержание механических примесей, не более	% масс.	0,015	0,0065	ГОСТ 6370
9	Содержание воды, не более	% масс.	0,05	0,0307	ASTM D 6304 или ГОСТ Р 54281
10	Плотность при 20 °С	кг/м <sup>3</sup>	Не нормируется, определение обязательно	856	ГОСТ 3900 или ASTM D 4052

11	Склонность к пенообразованию, не более 1) При 24 °С 2) При 94 °С 3) При 24 °С после испытания при 94 °С	см <sup>3</sup>	1) 10/0 2) 50/0 3) 10/0	1) 10/0 2) 40/0 3) 10/0	ASTM D 892 или ГОСТ ISO 6247
12	Вязкость динамическая (MRV) при минус 30 °С, не более	сП	60 000	15 442	ASTM D 4684, CEC L-105-12, CEC L-105-12
13	Массовая доля сульфатной золы	% масс.	0,8-1,5	1,34	ГОСТ 12417 или ASTM D874
14	Вязкость динамическая (HTHS) при 150°С и скорость сдвига 10 <sup>6</sup> с <sup>-1</sup> , не менее	мПа·с	3,5	3,84	ASTM D5481
15	Потери от испарения (по методу NOACK), не более	% масс.	10	7,49	ГОСТ 32330 Метод В или ASTM D 5800 процедура В
16	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	°С	200	214	ГОСТ 4333 или ASTM D 92
17	Испытание на коррозию меди в течение 3 часов при 120 °С, не более	баллы	1b	Выдерж. 1b	ГОСТ 2917 или ASTM D130
18	Температура самовоспламенения, не ниже	°С	350	357*	ГОСТ 30852.5-2002

**Примечания:**

Соответствие показателям по пунктам 17, 18 гарантируется технологией производства и определяется при декларировании продукции и изменении технологии.

**Примечание:**

\*Данные с протокола №2468/09/20/18 от 21.09.2020г. испытаний пожароопасных характеристик жидкостей.

**Заключение:** качество продукции соответствует техническому регламенту таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) и СТО 42490024-024-2020

**Дополнительная информация:**

-транспортирование и хранение – по ГОСТ 1510-84  
-гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения

Лаборатория по контролю качества синтетических масел ООО «ТАИФ-СМ»: 423570, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория Промзона, 2

И.о. инженера-лаборанта лаборатории  
по контролю качества синтетических масел  
ООО «ТАИФ-СМ»



Р.Р. Абдуллина

Дата выдачи паспорта

«27» апреля 2022 года